

## Beschreibung

Doppelseitig klebende transparente Polyester-Folie, auch als doppelseitig abgedeckte Variante 4032 D erhältlich

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisierter weißer PE-Karton, 100 g/m<sup>2</sup>, bei 4032 D Abdeckung mit weißem Silikonkarton 135 g/m<sup>2</sup> und 98 g/m<sup>2</sup>

## Haftklebstoff

Abgedeckte Seite: Solvent Polyacrylat, ablösbar

## Anwendungsbereich

Kaschierfolie für die selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen. Der ablösbare Haftklebstoff sichert eine rückstandsfreie Entfernbarkeit bis zu 2 Jahren im Außenbereich.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,012 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	verklebt auf Aluminium, -40°C bis +120°C, keine Veränderung
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl, abge)	2 N/25 mm/11 N/25 mm
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre
<b>Verklebungstemperatur</b>	min. +8°C

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

## Achtung:

Der zu beklebende Untergrund muß frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Desweiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

